

## Dřevozpracující průmysl - močovinoformaldehydová lepidla

| Název produktu                        | Krátký popis   | Min. lisovací teplota<br>°C | Lisovací teplota / lisovací čas<br>(nutno připočíst čas na prohřev: 1 mm=1 min) | Typ obalů<br>25 kg  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| <b>Močovinoformaldehydová lepidla</b> |  |                             |   |   |
| Rakoll® ISARIT E 1                    | práškové močovinoformaldehydové lepidlo pro dýchování a lepení ve vyhřívaných lisech | > 80°C                      | 90 °C    3 min<br>110 °C    1 min   |  |